

# Stainless Steel 304 PS

## Austenitic

### Edelstahl 304 PS

### Rostfrei



## EN 10.088 – 1.4301

### Characteristics

AISI 304 PS is an austenitic stainless steel obtained by deep forging, and used therefore for making complex shapes or strong deformations.

### Applications

The exceptional formability of this steel finds a specific use for making pieces with very deep moulding, for example in the following sectors:

- Household products and high quality accessories
- Deep sinks
- Special elements of home appliances

## EN 10.088 – 1.4301

### Eigenschaften

AISI 304 PS ist ein austenitischer rostfreier Stahl, der für Tiefziehen geeignet ist und deshalb für die Realisierung komplexer Formen oder für starke Verformungen verwendet wird.

### Anwendungen

Durch die hervorragende Verformbarkeit wird dieser Stahl insbesondere für die Fertigung von Teilen mit intensivem Tiefziehen verwendet, darunter in folgenden Bereichen:

- Haushaltsgegenstände und andere Gegenstände hoher Qualität
- Tiefe Spülen
- Besondere Bauteile von Haushaltsgegenständen

## CHEMICAL COMPOSITION % ACCORDING TO NORM UNI EN 10088-1:2005

### CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG IN % NACH NORM DIN EN 10088-1:2005

| C     | Si    | Mn    | P      | S     | N         | Cr          | Cu | Mo | Nb | Ni | Others<br>Andere |
|-------|-------|-------|--------|-------|-----------|-------------|----|----|----|----|------------------|
| ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,50/9,00 | 18,00/20,00 | —  | —  | —  | —  | —                |

## AVERAGE MECHANICAL COMPOSITION %

### DURCHSCHNITTLICHE MECHANISCHE ZUSAMMENSETZUNG %

| Mechanical properties<br><i>Mechanische Eigenschaften</i> | Unit of measurement<br><i>Maßeinheit</i> | Limits<br><i>Grenzwerte</i> | Average<br><i>Durchschnitt</i> |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------|
| Yield strength<br><i>Fließen</i>                          | Rp 0,2 %                                 | ≥ 230                       | 265                            |
| Fatigue failure<br><i>Bruch</i>                           | Rm                                       | ≥ 550                       | 620                            |
| Elongation<br><i>Dehnung</i>                              | A (50 mm)                                | ≥ 53                        | 58                             |

# Stainless Steel 304 PS

Austenitic

Edelstahl 304 PS

Rostfrei



## TENSILE STRENGTH

### ZUG

| Rp 0,2%           | Rm                | A % mm  |
|-------------------|-------------------|---------|
| N/mm <sup>2</sup> | N/mm <sup>2</sup> | Lp = 80 |
| ≥ 230             | ≥ 550             | ≥ 53    |

|  |              |  |  |  |
|--|---|---|---|---|
| Width and formats (mm)<br><i>Breite und Formate (mm)</i> | 1000 - 1250 - 1500  | min 8 - max 1600  | standard  | custom-made<br><i>sur mesure</i>  |
| Thicknesses (mm)<br><i>Stärken (mm)</i>                  | from 0.40 to 3.00<br><i>von 0,40 bis 3,00</i>   | from 0.40 to 3.00<br><i>von 0,40 bis 3,00</i>                                       | from 0.40 to 3.00<br><i>von 0,40 bis 3,00</i>   | from 0.40 to 3.00<br><i>von 0,40 bis 3,00</i>   |
| Packaging<br><i>Verpackung</i>                           | coils inside Ø / <i>Coils Innen-Ø</i><br>300 - 508 - 608  | rolls inside Ø / <i>Rollen Innen-Ø</i><br>300 - 408 - 508                           | wooden pallets or bits<br>of wood<br><i>Holzpaletten oder</i><br><i>Holzleisten</i>   | wooden pallets or bits<br>of wood<br><i>Holzpaletten oder</i><br><i>Holzleisten</i>   |
| Reference weight<br><i>Bezugsgewicht</i>                 | thickness 1.00 x 1000 kg/m <sup>3</sup> 7.86<br><i>Stärke 1,00 x 1000 kg/m<sup>3</sup> 7,86</i> |   |   |   |

Tresoldi Metalli shall not be held liable for any errors and/or omissions contained in this document. They moreover decline any responsibility for damages arising from the use of information contained in the above text. It is then advisable to verify the content at authoritative sources.

Die Fa. Tresoldi Metalli übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler u/o Auslassungen im vorliegenden Dokument. Ferner übernimmt die Fa. Tresoldi Metalli keine Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der im oben stehenden Text enthaltenen Informationen entstanden sind. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Inhalt von sachkundiger Stelle geprüft werden muss.